GAVIT

L'EFFICIENZA DEL LEGNO PER NATURA



HDF LACCATO

Pannello HDF (fibra ad alta densità) laccato su uno o due lati con vernice all'acqua

Dimensione fogli interi	Larghezza 1830 – 2200 mm Lunghezza 2400-3500 mm	
Spessori Nominali	2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm	

TOLLERANZE

Spessore	± 0.2 mm	
Largh./lungh.	**foglio intero**	± 5 mm
	foglio sezionato	± 1 mm/m (Largh./Lung. < 1 m: ± 1 mm)
Squadratura	± 2 mm/m	
Gloss (lucentezza)	Micro gloss 60° 8-20 %	
Differenza colore rispetto allo standard di riferimento	ΔE ≤ 2	
Macchie, puntini e difetti simili sulla superficie	EN 438-2.4 2 mm^2/m^2	

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Emissione formaldeide	UNI EN ISO 12460-5 | classe E1 CARBP2/EPA (su richiesta)
Densità	EN323 | kg/m^3 850 (±30)
Umidità	EN322 | 3-11 %
Resistenza al calore secco	EN12722 120 °C
Resistenza ai liquidi freddi	EN12720 grado di cambiamento ≥4
Resistenza al graffio	EN12317-2 N > 1 ≤ 2
Adesione laccatura	EN ISO 2409 grado di cambiamento 0-2

SCHEDA TECNICA